

Piedra Sinterizada

Ficha técnica

#	Material	Nombre del material	Proporción %
1	SiO ₂	Dióxido de silicio	63.59
2	Al ₂ O ₃	Óxido de Aluminio	20.60
3	CaO	Oxido de Calcio	3.06
4	MgO	Óxido de Magnesio	1.25
5	Fe ₂ O ₃	Óxido Férrico	0.40
6	TiO ₂	Dióxido de Titanio	0.21
7	K ₂ O	Óxido de Potasio	2.65
8	Na ₂ O	Óxido de Sodio	2.25
9	L.O.I	Límite de impurezas	5.52
Probado de acuerdo con: PN-B-11206:1996		Total:	99.53



Contacto: 2223294007

www.tejasygranitos.com

**Carretera Federal Puebla a Atlixco Km 6.5,
Col. Tlaxcalancingo, C.P. 72820, Puebla, Pue**