



EL TONO DEL PRODUCTO PUEDE DIFERIR DE LO VISUALIZADO EN ESTA FICHA.

PORCELANATO | PULIDO

PEI III | PISO MURO

USOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIÓN	RESULTADO DE LA PRUEBA	DETERMINACIÓN
CURVATURA DEL BORDE	DEFORMACIÓN CONVEXA: <1.2mm DEFORMACIÓN CÓNCAVA: <1.2mm	Calificado ☒
ESPESOR	9 mm 9 mm 8 mm	Calificado ☒
LONGITUD	600 mm 600 mm 295 mm	Calificado ☒
ANCHURA	1200 mm 600 mm 600 mm	Calificado ☒
PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS	RESULTADO DE LA PRUEBA	DETERMINACIÓN
ABSORCIÓN DE AGUA	≤0.5%	Calificado ☒
FUERZA DE RUPTURA	≥1300 N	Calificado ☒
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN QUÍMICA	PASSED	Calificado ☒
PROPIEDADES ANTIINCRUSTANTES	PASSED	Calificado ☒
DUREZA DE ESMALTES	≥ MOHS 5	Calificado ☒
DCOF ANTIDESLIZANTE	N/A	Calificado ☐



ESTE INFORME SOLO REPRESENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS SOMETIDAS A PRUEBA, MÁS NO DE DONDE DERIVA Y NO PODRÁ SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO. EL ASPECTO DEL PRODUCTO PUEDE PRESENTAR VARIACIONES DEL ESPECTRO, TONO Y TEXTURA RESPECTO A LO EXPUESTO, DEPENDIENDO DEL LOTE DE PRODUCCIÓN. EL ÁCIDO FLUORHÍDRICO ATACA TODOS LOS PRODUCTOS CERÁMICOS. ESTA FICHA SOLO ES APLICABLE A LOSETA DE PRIMERA CALIDAD. ESTA FICHA NO ES APLICABLE A LAS PIEZAS COMPLEMENTARIAS.