



EL TONO DEL PRODUCTO PUEDE DIFERIR DE LO VISUALIZADO EN ESTA FICHA.

PORCELANATO | PULIDO

PEI III | PISO MURO

USOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIÓN		RESULTADO DE LA PRUEBA			DETERMINACIÓN	
	CURVATURA DEL BORDE	DEFORMACIÓN CONVEXA: <1.2MM DEFORMACIÓN CÓNCAVA: <1.2MM			Calificado	☒
	ESPESOR	9 mm	9 mm	8 mm	Calificado	☒
	LONGITUD	600 mm	600 mm	295 mm	Calificado	☒
	ANCHURA	1200 mm	600 mm	600 mm	Calificado	☒
PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS		RESULTADO DE LA PRUEBA			DETERMINACIÓN	
	ABSORCIÓN DE AGUA	≤0.5%			Calificado	☒
	FUERZA DE RUPTURA	≥ 1300 N			Calificado	☒
	RESISTENCIA A LA CORROSIÓN QUÍMICA	PASSED			Calificado	☒
	PROPIEDADES ANTIINCRUSTANTES	PASSED			Calificado	☒
	DUREZA DE ESMALTES	≥ MOHS 5			Calificado	☒
	DCOF ANTIDESLIZANTE	N/A			Calificado	☐



ESTE INFORME SOLO REPRESENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS SOMETIDAS A PRUEBA, MÁS NO DE DONDE DERIVA Y NO PODRÁ SER REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO. EL ASPECTO DEL PRODUCTO PUEDE PRESENTAR VARIACIONES DEL ESPECTRO, TONO Y TEXTURA RESPECTO A LO EXPUESTO, DEPENDIENDO DEL LOTE DE PRODUCCIÓN. EL ÁCIDO FLUORHÍDRICO ATACA TODOS LOS PRODUCTOS CERÁMICOS. ESTA FICHA SOLO ES APLICABLE A LOSETA DE PRIMERA CALIDAD. ESTA FICHA NO ES APLICABLE A LAS PIEZAS COMPLEMENTARIAS.